

Avery Dennison®

Instrucciones de Operación Laminadora Kala

Boletín Instructivo : # 9.34
Revisión : # 03
Última actualización : Enero 2026

Configuraciones óptimas OL-1000, OL-1200, OL-2000 y OL-4000 para TrafficJet, TrafficJet Plus y TrafficJet Xpert

Velocidad : 1, 2 or 3
Presión : 4 or 5
Calor : Preferentemente sin calor; si es necesario, utilizar temperatura ambiente.
¡Evitar el estiramiento del overlay!

Configuraciones óptimas OL-1000 UV, OL-1200, OL-2000 UV y OL-4000 UV para TrafficJet Pro

Velocidad : 3
Presión : 4
Calor : 113F / 45C

Configuraciones óptimas OL-1000 UV, OL-1200, OL-2000 UV y OL-4000 UV para TrafficJet Xpress

Velocidad : 2
Presión : 5
Calor : 113F / 45C

Posibles problemas observados durante la laminación

Burbujas / bolsas de aire: Generalmente indican una velocidad demasiado alta o una configuración incorrecta. Intente laminar a menor velocidad o vuelva a cargar el laminado.

Silvering (efecto plateado): Pequeños puntos con apariencia plateada en el laminado. Esto indica que el adhesivo del overlay aún no se ha activado correctamente. Laminar más lentamente, aumentar la presión o agregar un poco de calor adicional.

Liners de papel: Al utilizar liner de papel, el efecto plateado puede ser una impresión mecánica del liner, ya que no es completamente liso y puede dejar marcas de presión irregulares en la película. Reducir la velocidad de laminado, aumentar la presión o aplicar un leve calor (temperatura ambiente) puede mejorar este efecto. Este fenómeno también puede desaparecer con el tiempo de forma natural.

La información contenida en la presente literatura de Avery Dennison proporciona orientación al usuario para la correcta aplicación, almacenamiento y otros requisitos. Consulte los Boletines de Datos del Producto o a su representante local de Avery Dennison para obtener información sobre la garantía. Encuentre la información más reciente en el sitio web de Avery Dennison:
www.reflectives.averydennison.com

Le recomendamos consultar periódicamente nuestro sitio web para conocer actualizaciones. Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones relacionadas con los productos Avery Dennison se basan en pruebas e información consideradas confiables, pero no constituyen garantía o aval de ningún tipo. Todos los productos Avery Dennison se venden bajo el entendimiento de que el comprador ha determinado de manera independiente la idoneidad de dichos productos para su uso previsto y otros fines.

Para consultas técnicas, contáctese con:

Norteamérica: reflective.tech.na@averydennison.com

Europa, Medio Oriente & África: reflective.tech.eu@eu.averydennison.com

Asia Pacífico: reflective.tech.ap@ap.averydennison.com

Sudamérica: reflective.tech.sa@averydennison.com